

Příklady parametrů výstupních produktů

Ověřeno a doporučeno pro PTR

PLAST PET drt'*	
Pevná frakce	40%
Plynná frakce	50%
Kapalná frakce	10%

TAP drt' *	
Pevná frakce	45%
Plynná frakce	25%
Kapalná frakce	30%

Pneu drt'*	
Pevná frakce (včetně kordů)	50%
Plynná frakce	20%
Kapalná frakce	30%

*POZN: uvedené hodnoty, jsou průměrné, konkrétní bilance jednotlivých výstupních frakcí se u konkrétních hmot mohou měnit až o 5%. Podíl kapalně frakce je zde uveden včetně podílu vody obsaženém ve vstupní hmotě, podíl vody ve vstupní hmotě může dosahovat od 2 - 15 hm.%.